

墨東のインスタントセメント

BKモルタル

25kg



砂入り
水を加えて
ませるだけ

BKモルタルはモルタル配合に調整されていますので、水を加えて混合するだけで良質なモルタルに仕上がります。

【使用方法】

1. BKモルタルと水の混合割合は、標準でBKモルタル5kgに対して水1kg(1リットル)です。
水を少量ずつ加えながらよく練ってください。
2. コンクリートやモルタルの補修をするときは、施工面の汚れをブラシなどを用いて水で洗い流し、濡れた状態のままで施工して下さい。
3. 施工後5分程度たってから、もう一度、コテまたはクシゴテなどをかけますと、きれいな面に仕上がります。
4. 施工後の急激な乾燥を避けるため、場合によっては新聞紙やポリシートなどで覆って乾燥させて下さい。



墨東化成工業株式会社

本社 東京都墨田区千歳1-8-14 TEL 03-3635-1111(代)